

BV501

pag. 12

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione del filtro


Spessore -5 / +10
 Grammatura media - / +7%
 Efficienza gravimetrica
 Temperatura massima d'esercizio
 Velocità di attraversamento consigliata
 Portata d'aria (a 1,5 m/s)
 Perdita di carico iniziale 1,5 m/s
 Perdita di carico finale consigliata
 Capacità di accumulo polveri (g/ m²)
 Comportamento al fuoco DIN 53438
 Classe di efficienza

fibra di vetro a
 densità progressiva
 30 mm
 180 g / m²
 95%
 120°
 1,5 m/s
 5400 m³/q
 17 Pa
 250 Pa
 6000
 F1
 G2



APPLICAZIONI

Cabine di verniciatura - paint stop,
 prefiltrazione di impianti trattamento aria
 civili ed industriali



Codice	Dimensioni (mm)	Superficie filtrante M ² /q	ΔP (Pa) Iniziale	ΔP (Pa) Finale	Temp. Max °C
BV501P11	2500x20 m	50	17	250	120
BV501P10	2000x20 m	40	17	250	120
BV501P9	1500x20 m	30	17	250	120
BV501P8	1250x20 m	25	17	250	120
BV501P1	1000x20 m	20	17	250	120
BV501P7	900x20 m	18	17	250	120
BV501P6	800x20 m	16	17	250	120
BV501P13	750x20 m	15	17	250	120
BV501P12	700x20 m	14	17	250	120
BV501P5	600x20 m	12	17	250	120
BV501P2	500x20 m	10	17	250	120
BV501/R	Rotoli su misura				
BV501/P	Pannelli su misura				