

BV504

pag. 16

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione del filtro


Spessore -5 / +10
 Grammatura media - / +7%
 Efficienza gravimetrica
 Temperatura massima d'esercizio
 Velocità di attraversamento consigliata
 Portata d'aria (a 1,5 m/s)
 Perdita di carico iniziale 1,5 m/s
 Perdita di carico finale consigliata
 Capacità di accumulo polveri (g/ m²)
 Comportamento al fuoco DIN 53438
 Classe di efficienza

fibra di vetro a
 densità progressiva
 110 mm
 310 g / m²
 96%
 120°
 1,5 m/s
 5400 m³q
 22 Pa
 250 Pa
 7000
 F1
 G4



APPLICAZIONI

Campo d'applicazione: cabine di verniciatura,
 prefiltrazione di impianti trattamento aria civili ed
 industriali



Codice	Dimensioni (mm)	Superficie filtrante M ² q	ΔP (Pa) Iniziale	ΔP (Pa) Finale	Temp. Max °C
BV504P7	2500x20 m	50	22	250	120
BV504P8	2000x20 m	40	22	250	120
BV504P6	1500x20 m	30	22	250	120
BV504P5	1250x20 m	25	22	250	120
BV504P4	1000x20 m	20	22	250	120
BV504P3	900x20 m	18	22	250	120
BV504P2	800x20 m	16	22	250	120
BV504P1	750x20 m	15	22	250	120
BV504P12	700x20 m	14	22	250	120
BV504P10	600x20 m	12	22	250	120
BV504P9	500x20 m	10	22	250	120
BV504/R	Rotoli su misura				
BV504/P	Pannelli su misura				