



CARBONE ATTIVO IN GRANI

pag. 84

CAG

APPLICAZIONI

Rimozione dall'aria di contaminanti organici presenti in concentrazioni medio basse. Elevata capacità assorbente.

Rimozione di solventi; deodorazioni di aria da odori da cucina. Purificazione biogas.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione	carbone attivo vegetale
Diametro cilindretti	4 mm
Lunghezza cilindretti	3-6 mm
Densità apparente	520 gr/m ³
Resistenza all'abrasione	90% max
Volume totale pori	0,90 cc/g
Sup. totale (BET Method)	850 m ² /g
Classe	purificazione
Blu di metilene	150



Codice	Dimensioni cilindretti (mm)	Kg / sacco
CAV040	4 mm	25