

CARBONE ATTIVO IN PANNELLI

pag. 85

CAP

APPLICAZIONI

Media filtrante sintetica in fibra di poliestere (serie SCARBON) impregnata con polvere di carbone attivo. È consigliata per la deodorizzazione in ambienti domestici o per applicazioni poco gravose. Può essere facilmente inserita in celle filtranti anche in combinazione con altre medie e prefiltri posti a protezione del carbone attivo.

DIN 53438

EN 60335



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione	setto filtrante poliestere
Spessore	11 mm c.a.
Grammatura	350 gr/m ²
Temperatura massima d'esercizio	150°C
Classificazione EN 60335	FH2
Spessore	11 mm. C.a.

Codice	Dimensioni (mm)	Spessore	Temp. Max °C	Peso	Carbone %	Carbone attivo gr/m ²	Permeabilità l/m ² /s
RCAR	1000x50 m	11	150	360	32	115	1500 (a 50 Pa)
PCAR	Pannelli su misura						