

SETTI FILTRANTI POLIPROPILENE A NIDO D'APE

pag. 29

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione	fibra di polipropilene
Resistenza agli acidi	eccellente
Spessore	2/5 mm
Resistenza agli alcali	eccellente
Densità	0,91gr/cm ³
Resistenza a idrolisi	buona
Temperatura continua d'esercizi	80°/90°C
Resistenza a ossidazione	bassa
Temperatura a picchi d'esercizio	90°/100°C
Resistenza a solventi organici	bassa
LOI Value *	18%



APPLICAZIONI

Industria galvanica, chimica, ambienti molto acidi

	Dimensioni (mm)	Sup.filtrante (m ²)			Temp. Max °C
PP/NY-R	1800x100 m	180	100	45	80/90

CELLE FILTRANTI PIANE FANCOILS IN NYLON, SP. 5 mm

Codice	Sup.filtrante (m ²)	Codice	Sup.filtrante (m ²)
CFPNY-5.10	0,10	CFPNY-41.45	0,45
CFPNY-11.15	0,15	CFPNY-46.50	0,50
CFPNY-16.20	0,20	CFPNY-51.55	0,55
CFPNY-21.25	0,25	CFPNY-56.60	0,60
CFPNY-26.30	0,30	CFPNY-61.65	0,65
CFPNY-31.35	0,35	CFPNY-66.70	0,70
CFPNY-36.40	0,40	CFPNY	Su misura

ULTERIORI RICHIESTE FUORI STANDARD: STESSE DEI FILTRI PER FANCOILS

