

FC2

pag. 9

Composizione: fibra di poliestere ad alta efficienza per impianti di verniciatura a densità progressiva, garantisce ottima resistenza ed elevata capacità di accumulo delle polveri e basse perdite di carico, presenta uno strato protettivo anti pelo uscita aria.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Spessore	22mm
Trattamento	Termolegato
Reazione al fuoco DIN 53438	F1
Classe di efficienza EN 779	M5
Classe di efficienza ISO 16890	ePM ₁₀ 60%
Portata aria (a 0,25 m/s)	900 m³/h
Perdita di carico iniziale (a 0,25 m/s)	30 Pa
Perdita di carico finale consigliata	450 Pa
Temperatura massima di esercizio	100°C



Codice	Dimensioni (mm)	Sup. filtrante (m²)	ΔP (Pa) Iniziale	ΔP (Pa) Finale	Temp. Max °C
FC252R/R2050	2050x20 m	41	30	450	100
FC252R/R1500	1500x20 m	30	30	450	100
FC252R/R1150	1150x20 m	23	30	450	100
FC252R/R1000	1000x20 m	20	30	450	100
FC252R/R850	850x20 m	17	30	450	100
FC252R/R	Rotoli su misura				
FC252R/P	Pannelli su misura				