

PFEC 300-350

pag. 6

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione del filtro	fibra 100% poliestere
Spessore	20 mm
Grammatura media	300/350 g/m ²
Classe di efficienza EN779	G4
Classe di efficienza ISO16890	Coarse 75%
Temperatura massima d'esercizio	100°
Velocità di attraversamento consigliata	1,5 m/s
Portata d'aria (a 1,5 m/s)	2900 m ³ /h
Perdita di carico iniziale 1,5 m/s	30-43 Pa
Perdita di carico finale consigliata	250 Pa
Comportamento al fuoco DIN 53438	F1



APPLICAZIONI

Impianti di ventilazione e condizionamento civile ed industriale. Prefiltrazione e separazione di polveri grossolane e fini.

Codice	Dimensioni (mm)	Sup.filtrante (m ²)	ΔP (Pa) Iniziale	ΔP (Pa) Finale	Temp. Max °C
PFEC350/R2000	2000x20 m	40	43	250	100
PFEC350/R1850	1850x20 m	37	43	250	100
PFEC350/R1500	1500x20 m	30	43	250	100
PFEC350/R1000	1000x20 m	20	43	250	100
PFEC350/R	Rotoli su misura				
PFEC350/P	Pannelli su misura				
PFEC300/R2000	2000x20 m	40	30	250	100
PFEC300/R1850	1850x20 m	37	30	250	100
PFEC300/R1500	1500x20 m	30	30	250	100
PFEC300/R1000	1000x20 m	20	30	250	100
PFEC300/R	Rotoli su misura				
PFEC300/P	Pannelli su misura				