



SYNTETIC-GLASS

pag. 21

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione del filtro: media filtrante sintetica in poliestere.
Si propone come alternativa al filtro paint-stop in fibra lunga di vetro.

Composizione	100% Poliestere
Trattamento	Termolegato
Reazione al fuoco DIN 53438	F1
Classe di efficienza EN 779	G4
Classe di efficienza ISO 16890	Coarse 50%
Portata d'aria (a 1,5 m/s)	1350 m³q
Capacità di accumulo (a 1,5 m/s)	Fino a 5,8 kg/m²
Perdita di carico iniziale (a 1,5 m/s)	22 Pa
Perdita di carico finale consigliata	300 Pa
Temperatura massima di esercizio	80°C



APPLICAZIONI

Filtrazione aria di aspirazione e di espulsione per cabine di verniciatura e di essiccazione". Filtrazione aria ad alta temperatura.

Codice	Dimensioni (mm)	Superficie filtrante M²q	ΔP (Pa) Iniziale	ΔP (Pa) Finale	Temp. Max °C
SG40/250	2500x20 m	50	22	300	80
SG40/200	2000x20 m	40	22	300	80
SG40/150	1500x20 m	30	22	300	80
SG40/125	1250x20 m	25	22	300	80
SG40/100	1000x20 m	20	22	300	80
SG40/R	Rotoli su misura				
SG40/P	Pannelli su misura				